

# 密着プライマー

密着プライマーは下塗り専用塗料です。  
近年、様々なプラスチックが適用される中、上塗りだけでは密着困難な素材が増えています。あらゆる素材に対し密着向上が得られる万能プライマーです。

## 1 仕様

1. プラスチック（素材表面）を洗浄してください。
2. 原液のまま、又はシンナーで希釈（5%～10%）してください。
3. 自然乾燥（30～40分）強制乾燥（10～20分）後、上塗りしてください。

## 2 上塗り

溶剤系上塗塗料なら、ほぼ密着可能です（水性は一部のみ）

## 3 シンナー

密着プライマーシンナーをご使用ください。

## 4 密着試験結果

ポリプロピレン	○
ABS	○
ポリカーボネート	○
エンジニアプラスチック（一部）	○
ステンレス	○
生アルミ	○
鋼版	○