

アクリル塩素化オレフィン樹脂1液性塗料

PPエナメル

PPエナメルは1液性アクリル塩素化オレフィン塗料です。ポリプロピレンの素材に対し優れた密着性が得られます。

エアースプレー、刷毛塗りなどの塗装方法が可能で優れた塗膜性能が得られます。

1 特長

- 光沢に富んだ塗膜です。
- 重ね塗りが可能です。
- エアースプレーなどの作業性に優れます。
- 自然乾燥が可能で、手離れが良く作業性に優れます。

2 用途

ポリプロピレン成型品など

3 原色 ※すべて無鉛です。

白	黒	クリヤー	フラットベース
黄(2G)	レモンエロー(5G)	10Gレモン	オーカー
赤	キナクリドンレッド	朱赤	赤錆
ブルー	グリーン	バイオレット	マゼンダ
蛍光色各種	シルバー各種	ゴールド各種	

4 シンナー

# 500	# 800	# 1000	# 1500	# 2000
速乾性 ←	標準			→ 遅乾性

※お客様のご要望によりブレンド配合も可能です。

5 仕様

1. 塗装方法 : エアースプレー
2. 希釈シンナー : PPエナメルシンナー
3. 希釈率 : 60%~70%
4. 粘度 : 10秒~15秒(イワタカップ)
5. 乾燥 : 自然乾燥、又は強制乾燥60°C×20分
6. 膜厚 : 10~20 μ


6 塗膜性能

項目	試験方法	結果
光沢	60°C反射率	70~80
硬度	三菱ユニ鉛筆	B ~ F
密着	碁盤目カットセロテープ剥離	100/100
耐酸性	5%塩酸溶液 24時間ディッピング	異常なし
重ね塗り	5%炭酸ナトリウム 24時間ディッピング	異常なし

※消防法上の取り扱い

主 剤 : 危険物 第4類 第1石油類

シンナー : 危険物 第4類 第1石油類

 **株式会社サンペイント**

〒344-0122 埼玉県春日部市下柳1350-7

TEL:048-812-7831

FAX:048-812-7832

sunpaint@song.ocn.ne.jp