

塩化ビニル樹脂1液性塗料 ソフトン

ソフトンは1液性塩化ビニル樹脂塗料です。硬質塩ビ、軟質塩ビ樹脂素材に対し、優れた密着性が得られます。エアースプレーなどの塗装方法が可能で、優れた塗膜性能が得られます。

1 特長

- 硬質塩ビ、軟質塩ビに対し優れた密着性が得られます。
- 柔軟性があります。
- 重ね塗りが可能です。
- エアースプレーなどの作業性に優れます。
- 自然乾燥が可能で、手離れが良く作業性に優れます。

2 用途

硬質塩ビ 軟質塩ビ フィギュア 家電製品 弱電品
釣具部品 文具品 照明器具 プラモデルなど

3 原色 ※すべて無鉛です。

白	黒	クリヤー	フラットベース
黄(2G)	レモンエロー(5G)	10Gレモン	オーカー
赤	キナクリドンレッド	朱赤	赤錆
ブルー	グリーン	バイオレット	マゼンダ
蛍光色各種	シルバー各種	ゴールド各種	特白/特黒

4 シンナー

#50	#80	#100	#200
速乾性 ←	標準		→ 遅乾性

※お客様のご要望によりブレンド配合も可能です。

5 仕様

1. 塗装方法 : エアースプレー
2. 希釈シンナー : ソフトンシンナー
3. 希釈率 : 100%~150%
4. 粘度 : 8秒~15秒(イワタカップ)
5. 乾燥 : 自然乾燥、又は強制乾燥60°C×10分
6. 膜厚 : 5~15 μ


6 塗膜性能

項目	試験方法	結果
光沢	60°C反射率	50~60
硬度	三菱ユニ鉛筆	B ~ F
密着	基盤目カットセロテープ剥離	100/100
耐湿性	98%50°C	120Hrs
耐アルカリ性	5%炭酸ナトリウム 10Hrディッピング	異常なし
耐酸性	5%塩酸溶液 24Hrディッピング	異常なし
重ね塗り	1週間後	異常なし

※消防法上の取り扱い

主 剤 : 危険物 第4類 第1石油類

シンナー : 危険物 第4類 第1石油類

 **株式会社サンペイント**

〒344-0122 埼玉県春日部市下柳1350-7

TEL:048-812-7831

FAX:048-812-7832

sunpaint@song.ocn.ne.jp